

Brandschutz Klarlack

Allgemein - Animal - AutoMotive - **Brandschutz** - Facility - Home&Garden - Hygiene - Maritime - Sports

Produktbeschreibung

Einsatz und Nutzen:

Global Prefer Brandschutz Klarlack ist ein schnell trocknender Lack für die Brandschutzbeschichtung Global Prefer Brandschutz Holz. Der Global Prefer Brandschutz Klarlack trocknet farblos und matt aus. Die Lackierung dient dem Schutz einer mit Brandschutz Holz beschichteten Oberfläche vor mechanischer Belastung, dem Schutz vor Feuchtigkeit und erhöht den optischen Eindruck des Untergrundes.

- farblose Schutzbeschichtung für Global Prefer Brandschutz Holz
- erhöht den dekorativen Eindruck des Untergrunds

Verarbeitung

Vorbereitung:

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.

VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3. beachten.

Die Verträglichkeit sollte in jedem Fall an unauffälliger Stelle geprüft werden.

Anwendung:

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Global Prefer Brandschutz Klarlack ist im Anlieferungszustand verarbeitungsfähig.

Global Prefer Brandschutz Klarlack wird durch Streichen, Rollen oder Spritzen aufgetragen. Verdünnung: Bei Bedarf kann die Ergiebigkeit des Global Prefer Brandschutz Klarlack mit PVC- oder Nitroverdünnung erhöht werden (Unbedingt technische Daten beachten).

Achtung:

Die Verdünnungszugabe sollte zum Einstellen der Viskosität 10% nicht überschreiten. Bei zu hoher Verdünnungszugabe kann eine Qualitätsminderung eintreten.

Dauerwirkung:

Die Beschichtung ist bei sachgemäßer Verarbeitung viele Jahre wirksam.

Wichtige Hinweise:

Trockenzeiten:

staubtrocken nach 40 Min (+10°C), 20 Min (+20°C), 9 Min (+35°C), griffest nach 60 Min (+10°C), 30 Min (+20°C), 15 Min (+35°C), ausgehärtet nach 4 Std (+10°C), 90 Min (+20°C), 30 Min (+35°C)

Verarbeitungstemperatur:

Luft: Min: + 8°C - Max: +35°C

Objekt: Min: + 8°C - Max: +35°C

Lack: Min: + 10°C - Max: +35°C

Technische Daten:

Verdünnung:

Bei Bedarf mit maximal 10% PVC- oder Nitroverdünnung

Auftragsmenge:

nach Bedarf

Verarbeitungstemperatur:

+8°C bis +35°C

vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Lagerung und Haltbarkeit:

In Originalgebinden mindestens 12 Monate ab Lieferdatum. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen

Lagertemperatur:

+8°C bis +25°C

Einfluss der Umgebung:

nicht unter +8°C anwenden

Packungsgrößen:

1000 ml Sprühflasche, 5 und 10 Liter Kanister, gebrauchsfertig eingestellt; andere Gebindegrößen auf Anfrage



Artikelnummer	Produktbezeichnung	Gebindegröße	UVP (ohne MwSt.)	UVP (inkl. MwSt.)
1658	Brandschutz Klarlack	1.000 ml	auf Anfrage	auf Anfrage
1659	Brandschutz Klarlack	5.000 ml	auf Anfrage	auf Anfrage
1660	Brandschutz Klarlack	10.000 ml	auf Anfrage	auf Anfrage